



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/11/2018 a 28/11/2018

Cliente: ELETRO INSTALADORA K-LUZ
Obra: SECC LT 345 KV. CAMPOS -VIANA/ CAMPOS-VITORIA
Endereço: BR ROD. BR 101

Contrato

076740

Certificado N°

068362

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15936

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII-40 RS	160+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000007513	2	ESTACA	28/11/18	05/12/18	7	170	20,6
				05/12/18	7		21,8
000007514	2	ESTACA	28/11/18	05/12/18	7	180	20,8
				05/12/18	7		20,7
000007527	1	ESTACA	28/11/18	05/12/18	7	170	22,7
000007529	1	ESTACA	28/11/18	05/12/18	7	180	23,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

08/01/2019