



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 12/04/2018 a 12/04/2018

Cliente: RG EMPREENDIMENTOS IMOBIL
Obra: CONST. PREDIO DE POS GRADUACAO EM INFORMATICA
Endereço: AV. FERNANDO FERRARI - CAMPUS DA UFES

Contrato

AC7624

Certificado N°

065910

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15302

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004085	2	ESTACA	12/04/18	10/05/18	28	270	36,2
				10/05/18	28		37,2
000004088	2	ESTACA	12/04/18	10/05/18	28	260	40,4
				10/05/18	28		39,5
000004092	2	ESTACA	12/04/18	10/05/18	28	260	37,5
				10/05/18	28		37,4
000004099	2	ESTACA	12/04/18	10/05/18	28	260	39,4
				10/05/18	28		38,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

25/05/2018