



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 25/04/2018 a 25/04/2018

Cliente: RG EMPREENDIMENTOS IMOBIL
Obra: CONST. PREDIO DE POS GRADUACAO EM INFORMATICA
Endereço: AV. FERNANDO FERRARI - CAMPUS DA UFES

Contrato

AC7624

Certificado N°

066019

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15302

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004189	2	ESTACA	25/04/18	23/05/18	28	240	40,0
				23/05/18	28		42,1
000004192	2	ESTACA	25/04/18	23/05/18	28	250	42,8
				23/05/18	28		42,6
000004196	2	ESTACA	25/04/18	23/05/18	28	250	44,4
				23/05/18	28		43,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

25/05/2018