



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/06/2018 a 16/06/2018

Cliente: RG EMPREENDIMENTOS IMOBIL  
Obra: CONST. PREDIO DE POS GRADUACAO EM INFORMATICA  
Endereço: AV. FERNANDO FERRARI - CAMPUS DA UFES

**Contrato**

AC7623

**Certificado N°**

066351

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15779

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	100+/-20	FUNDACAO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004697	2	FUNDACAO	16/06/18	23/06/18 14/07/18	07 28	130	27,9 39,5
000004698	2	FUNDACAO	16/06/18	23/06/18 14/07/18	07 28	110	27,0 43,3
000004700	2	FUNDACAO	16/06/18	23/06/18 14/07/18	07 28	110	28,2 38,7
000004701	2	FUNDACAO	16/06/18	23/06/18 14/07/18	07 28	100	27,5 41,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

23/07/2018