



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 22/12/2022 a 22/12/2022

Cliente: RG EMPREENDIMENTOS E ENGE  
Obra: OBRA DA EEEFM ARISTOBULO BARBOSA LEAO  
Endereço: AVENIDA BNH, S/N

**Contrato**

AC8259

**Certificado N°**

091687

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16911

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	RAMPA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000030623	2	RAMPA	22/12/22	19/01/23 19/01/23	28 28	120	31,5 30,0
000030628	2	RAMPA	22/12/22	19/01/23 19/01/23	28 28	120	32,4 34,9
000030630	2	LAJE	22/12/22	19/01/23 19/01/23	28 28	110	35,8 35,2
000030643	2	RAMPA	22/12/22	19/01/23 19/01/23	28 28	130	32,6 33,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng° Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

01/02/2023