



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/10/2018 a 23/10/2018

Cliente: INDICO EMPREENDIMENTOS E  
Obra: OBRA DA INDICO  
Endereço: RUA LEOCADIA PEDRA DOS SANTOS, 115.

**Contrato**

AC7683

**Certificado N°**

068819

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15049

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006831	2	BLOCO	23/10/18	20/11/18	28.	110	45,5
				20/11/18	28		48,6
000006833	2	BLOCO	23/10/18	20/11/18	28	120	47,4
				20/11/18	28		47,2
000006840	2	BLOCO	23/10/18	20/11/18	28	110	43,8
				20/11/18	28		42,1
000006844	2	BLOCO	23/10/18	20/11/18	28	110	43,7
				20/11/18	28		45,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

01/04/2019