



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/03/2019 a 08/03/2019

Cliente: INDICO EMPREENDIMENTOS E  
Obra: OBRA DA INDICO  
Endereço: RUA LEOCADIA PEDRA DOS SANTOS, 115.

**Contrato**

AC7683

**Certificado N°**

069760

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15049

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000008977	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	125	31,9
000008978	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	120	25,8
000008979	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	130	25,2
000008981	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	130	26,0
000008983	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	130	25,8
000008984	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	130	24,9
000008985	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	125	27,9
000008987	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	130	27,5
000008988	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	130	26,5
000008989	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	125	26,4
000008990	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	130	24,7
000008991	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	130	25,1
000008992	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	125	28,4
000008993	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	140	27,6
000008995	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	135	26,8
000008996	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	130	30,8
000008997	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	110	30,4
000008998	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	130	26,3
000008999	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	130	28,3
000009001	1	LAJE	08/03/19	13/03/19	5	130	26,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng° Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

01/04/2019