



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/07/2018 a 06/07/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA  
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA  
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

**Contrato**

AC7722

**Certificado N°**

066518

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15797

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	240+-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005020	1	ESTACA	04/07/18	11/07/18	07	255	26,4
000005026	2	ESTACA	04/07/18	11/07/18	07	260	24,8
				01/08/18	28		42,3
000005035	2	ESTACA	04/07/18	11/07/18	07	265	23,2
				01/08/18	28		40,8
000005053	2	ESTACA	05/07/18	12/07/18	07	260	23,3
				02/08/18	28		41,0
000005060	2	ESTACA	05/07/18	12/07/18	07	260	24,4
				02/08/18	28		43,0
000005069	2	ESTACA	05/07/18	12/07/18	07	260	22,8
				02/08/18	28		36,6
000005089	2	ESTACA	06/07/18	13/07/18	07	270	27,0
				03/08/18	28		43,4
000005098	2	ESTACA	06/07/18	13/07/18	07	255	26,9
				03/08/18	28		45,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/05/2019