



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/07/2018 a 25/07/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

067050

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15808

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	240+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005373	2	ESTACA	24/07/18	21/08/18 21/08/18	28 28	260	52,2 55,2
000005379	2	ESTACA	24/07/18	21/08/18 21/08/18	28 28	265	50,9 53,5
000005382	2	ESTACA	24/07/18	21/08/18 21/08/18	28 28	265	53,5 50,0
000005389	2	ESTACA	24/07/18	21/08/18 21/08/18	28 28	260	46,2 48,9
000005391	2	ESTACA	24/07/18	21/08/18 21/08/18	28 28	260	48,4 53,7
000005396	2	ESTACA	25/07/18	22/08/18 22/08/18	28 28	270	53,0 53,2
000005399	2	ESTACA	25/07/18	22/08/18 22/08/18	28 28	275	51,1 57,0
000005402	2	ESTACA	25/07/18	22/08/18 22/08/18	28 28	270	57,8 55,1
000005407	2	ESTACA	25/07/18	22/08/18 22/08/18	28 28	270	52,1 48,7
000005409	2	ESTACA	25/07/18	22/08/18 22/08/18	28 28	260	56,2 56,6
000005414	2	ESTACA	25/07/18	22/08/18 22/08/18	28 28	265	53,7 54,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/05/2019