



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 01/08/2018 a 02/08/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA  
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA  
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

**Contrato**

AC7722

**Certificado N°**

067134

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15808

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	240+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005485	2	ESTACA	01/08/18	29/08/18 29/08/18	28 28	280	55,3 57,7
000005488	2	ESTACA	01/08/18	29/08/18 29/08/18	28 28	280	56,4 53,1
000005490	2	ESTACA	01/08/18	29/08/18 29/08/18	28 28	265	50,5 48,1
000005493	2	ESTACA	01/08/18	29/08/18 29/08/18	28 28	265	45,5 42,5
000005497	2	ESTACA	01/08/18	29/08/18 29/08/18	28 28	260	46,7 46,3
000005499	2	ESTACA	01/08/18	29/08/18 29/08/18	28 28	250	52,9 49,2
000005504	2	ESTACA	02/08/18	30/08/18 30/08/18	28 28	265	46,7 47,8
000005507	2	ESTACA	02/08/18	30/08/18 30/08/18	28 28	260	46,8 47,7
000005509	2	ESTACA	02/08/18	30/08/18 30/08/18	28 28	250	48,7 43,7
000005515	2	ESTACA	02/08/18	30/08/18 30/08/18	28 28	270	42,5 46,2
000005519	2	ESTACA	02/08/18	30/08/18 30/08/18	28 28	260	43,7 46,3
000005521	2	ESTACA	02/08/18	30/08/18 30/08/18	28 28	250	48,7 46,9
000005523	2	ESTACA	02/08/18	30/08/18 30/08/18	28 28	260	51,4 50,2
000005533	2	ESTACA	02/08/18	30/08/18 30/08/18	28 28	250	45,1 47,4
000005534	2	ESTACA	02/08/18	30/08/18 30/08/18	28 28	270	44,2 44,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/05/2019