



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 03/08/2018 a 03/08/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA  
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA  
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

**Contrato**

AC7722

**Certificado N°**

067176

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15808

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	240+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005537	2	ESTACA	03/08/18	31/08/18	28	260	45,7
				31/08/18	28		44,3
000005539	2	ESTACA	03/08/18	31/08/18	28	270	40,3
				31/08/18	28		44,3
000005542	2	ESTACA	03/08/18	31/08/18	28	265	42,8
				31/08/18	28		40,3
000005545	2	ESTACA	03/08/18	31/08/18	28	260	46,6
				31/08/18	28		49,1
000005546	2	ESTACA	03/08/18	31/08/18	28	250	50,2
				31/08/18	28		51,6
000005548	2	ESTACA	03/08/18	31/08/18	28	240	50,6
				31/08/18	28		54,1
000005552	2	ESTACA	03/08/18	31/08/18	28	250	47,6
				31/08/18	28		49,0
000005553	2	ESTACA	03/08/18	31/08/18	28	265	42,9
				31/08/18	28		44,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/05/2019