



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/08/2018 a 06/08/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

067210

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15808

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	240+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005565	2	ESTACA	06/08/18	03/09/18	28	255	49,4
				03/09/18	28		48,3
000005566	2	ESTACA	06/08/18	03/09/18	28	260	49,2
				03/09/18	28		49,8
000005567	2	ESTACA	06/08/18	03/09/18	28	250	44,4
				03/09/18	28		46,6
000005569	2	ESTACA	06/08/18	03/09/18	28	260	51,0
				03/09/18	28		45,9
000005570	2	ESTACA	06/08/18	03/09/18	28	260	48,7
				03/09/18	28		43,4
000005573	2	ESTACA	06/08/18	03/09/18	28	260	50,4
				03/09/18	28		47,9
000005575	2	ESTACA	06/08/18	03/09/18	28	260	51,8
				03/09/18	28		49,8
000005576	2	ESTACA	06/08/18	03/09/18	28	255	46,9
				03/09/18	28		45,7
000005577	2	ESTACA	06/08/18	03/09/18	28	260	52,3
				03/09/18	28		50,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/05/2019