



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/08/2018 a 10/08/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

067289

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15808

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	240+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005644	2	ESTACA	09/08/18	06/09/18	28	255	51,3
				06/09/18	28		53,1
000005649	2	ESTACA	09/08/18	06/09/18	28	250	44,4
				06/09/18	28		44,2
000005660	2	ESTACA	09/08/18	06/09/18	28	250	45,7
				06/09/18	28		47,2
000005669	2	ESTACA	09/08/18	06/09/18	28	250	54,1
				06/09/18	28		51,3
000005675	2	ESTACA	10/08/18	07/09/18	28	260	48,5
				07/09/18	28		49,7
000005681	2	ESTACA	10/08/18	07/09/18	28	260	51,8
				07/09/18	28		50,8
000005691	2	ESTACA	10/08/18	07/09/18	28	260	56,3
				07/09/18	28		53,9
000005695	2	ESTACA	10/08/18	07/09/18	28	260	50,9
				07/09/18	28		45,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/05/2019