



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/09/2018 a 05/09/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

067647

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15808

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	240+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006134	2	ESTACA	04/09/18	02/10/18 02/10/18	28 28	260	36,1 35,7
000006139	2	ESTACA	04/09/18	02/10/18 02/10/18	28 28	260	41,3 38,7
000006150	2	ESTACA	04/09/18	02/10/18 02/10/18	28 28	270	46,0 43,7
000006157	2	ESTACA	04/09/18	02/10/18 02/10/18	28 28	260	40,2 41,3
000006160	2	ESTACA	05/09/18	03/10/18 03/10/18	28 28	260	46,9 44,8
000006164	2	ESTACA	05/09/18	03/10/18 03/10/18	28 28	260	44,6 42,0
000006168	2	ESTACA	05/09/18	03/10/18 03/10/18	28 28	260	47,2 45,9
000006171	2	ESTACA	05/09/18	03/10/18 03/10/18	28 28	260	44,8 45,6
000006174	2	ESTACA	05/09/18	03/10/18 03/10/18	28 28	255	50,1 49,4
000006178	2	ESTACA	05/09/18	03/10/18 03/10/18	28 28	260	44,7 46,7
000006181	2	ESTACA	05/09/18	03/10/18 03/10/18	28 28	255	47,3 44,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/05/2019