



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/09/2018 a 19/09/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA  
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA  
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

**Contrato**

AC7722

**Certificado N°**

067978

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15808

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	240+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006218	2	ESTACA	10/09/18	08/10/18	28	270	49,6
				08/10/18	28		48,9
000006230	2	ESTACA	10/09/18	08/10/18	28	260	49,3
				08/10/18	28		52,6
000006240	2	ESTACA	11/09/18	09/10/18	28	260	49,6
				09/10/18	28		49,2
000006246	2	ESTACA	11/09/18	09/10/18	28	265	51,5
				09/10/18	28		50,8
000006250	2	ESTACA	11/09/18	09/10/18	28	260	47,3
				09/10/18	28		46,2
000006359	2	ESTACA	19/09/18	17/10/18	28	260	39,9
				17/10/18	28		42,5
000006366	2	ESTACA	19/09/18	17/10/18	28	260	44,1
				17/10/18	28		41,8
000006374	2	ESTACA	19/09/18	17/10/18	28	250	42,2
				17/10/18	28		43,8
000006386	2	ESTACA	19/09/18	17/10/18	28	250	47,0
				17/10/18	28		46,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/05/2019