



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/10/2018 a 24/10/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

068821

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15808

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	240+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006836	2	ESTACA	23/10/18	20/11/18 20/11/18	28 28	260	41,4 45,3
000006841	2	ESTACA	23/10/18	20/11/18 20/11/18	28 28	255	53,9 45,4
000006848	2	ESTACA	23/10/18	20/11/18 20/11/18	28 28	270	42,6 39,5
000006850	2	ESTACA	23/10/18	20/11/18 20/11/18	28 28	260	43,6 40,9
000006853	2	ESTACA	23/10/18	20/11/18 20/11/18	28 28	260	43,3 43,2
000006856	2	ESTACA	23/10/18	20/11/18 20/11/18	28 28	265	46,3 43,8
000006857	2	ESTACA	23/10/18	20/11/18 20/11/18	28 28	260	44,6 44,0
000006859	2	ESTACA	23/10/18	20/11/18 20/11/18	28 28	255	41,9 44,3
000006862	2	ESTACA	23/10/18	20/11/18 20/11/18	28 28	260	47,7 47,7
000006869	2	ESTACA	24/10/18	21/11/18 21/11/18	28 28	265	30,0 32,7
000006874	2	ESTACA	24/10/18	21/11/18 21/11/18	28 28	260	35,5 36,2
000006876	2	ESTACA	24/10/18	21/11/18 21/11/18	28 28	270	42,2 44,5
000006879	2	ESTACA	24/10/18	21/11/18 21/11/18	28 28	280	34,8 36,2
000006881	2	ESTACA	24/10/18	21/11/18 21/11/18	28 28	270	33,0 33,9
000006883	2	ESTACA	24/10/18	21/11/18 21/11/18	28 28	270	37,8 32,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/05/2019