



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/10/2018 a 29/10/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

068832

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16042

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	250+/-30	ESTACA	Natural	Brita 0	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006889	2	ESTACA	24/10/18	21/11/18 21/11/18	28 28	270	47,3 41,0
000006891	2	ESTACA	24/10/18	21/11/18 21/11/18	28 28	275	44,2 40,5
000006896	2	ESTACA	24/10/18	21/11/18 21/11/18	28 28	270	49,4 48,4
000006898	2	ESTACA	25/10/18	22/11/18 22/11/18	28 28	270	41,4 40,0
000006899	2	ESTACA	25/10/18	22/11/18 22/11/18	28 28	275	44,1 43,8
000006901	2	ESTACA	25/10/18	22/11/18 22/11/18	28 28	280	46,3 52,0
000006902	2	ESTACA	25/10/18	22/11/18 22/11/18	28 28	265	49,8 50,8
000006907	2	ESTACA	25/10/18	22/11/18 22/11/18	28 28	270	44,2 48,1
000006908	2	ESTACA	25/10/18	22/11/18 22/11/18	28 28	260	45,0 48,7
000006909	2	ESTACA	26/10/18	23/11/18 23/11/18	28 28	270	53,3 50,8
000006911	2	ESTACA	26/10/18	23/11/18 23/11/18	28 28	265	44,7 47,9
000006915	2	ESTACA	26/10/18	23/11/18 23/11/18	28 28	275	45,8 43,2
000006916	2	ESTACA	26/10/18	23/11/18 23/11/18	28 28	270	53,1 53,1
000006919	2	ESTACA	26/10/18	23/11/18 23/11/18	28 28	270	44,0 47,1
000006932	2	ESTACA	29/10/18	26/11/18 26/11/18	28 28	260	53,5 49,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/05/2019