



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 31/10/2018 a 05/11/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA  
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA  
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

**Contrato**

AC7722

**Certificado N°**

068854

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16042

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	250+/-30	ESTACA	Natural	Brita 0	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006968	2	ESTACA	31/10/18	28/11/18 28/11/18	28 28	260	41,8 45,1
000006970	2	ESTACA	31/10/18	28/11/18 28/11/18	28 28	255	43,0 46,9
000006975	2	ESTACA	31/10/18	28/11/18 28/11/18	28 28	260	46,6 49,1
000006980	2	ESTACA	31/10/18	28/11/18 28/11/18	28 28	250	51,7 50,7
000006986	2	,	31/10/18	28/11/18 28/11/18	28 28	250	46,4 50,9
000006990	2	ESTACA	31/10/18	28/11/18 28/11/18	28 28	260	52,7 52,2
000006996	2	ESTACA	01/11/18	29/11/18 29/11/18	28 28	260	43,8 45,8
000006998	2	ESTACA	01/11/18	29/11/18 29/11/18	28 28	250	44,7 48,0
000007011	2	ESTACA	01/11/18	29/11/18 29/11/18	28 28	260	47,3 49,0
000007017	2	ESTACA	01/11/18	29/11/18 29/11/18	28 28	265	47,4 49,1
000007018	2	ESTACA	01/11/18	29/11/18 29/11/18	28 28	260	51,5 48,6
000007026	2	ESTACA	05/11/18	03/12/18 03/12/18	28 28	260	50,3 56,1
000007027	2	ESTACA	05/11/18	03/12/18 03/12/18	28 28	265	48,6 49,1
000007031	2	ESTACA	05/11/18	03/12/18 03/12/18	28 28	260	49,5 52,3
000007037	2	ESTACA	05/11/18	03/12/18 03/12/18	28 28	260	44,3 35,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/05/2019