



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/11/2018 a 13/11/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA  
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA  
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

**Contrato**

AC7722

**Certificado N°**

068856

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16042

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	250+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000007090	2	ESTACA	08/11/18	06/12/18	28	270	48,7
				06/12/18	28		50,8
000007093	2	ESTACA	08/11/18	06/12/18	28	270	48,8
				06/12/18	28		49,7
000007096	2	ESTACA	08/11/18	06/12/18	28	275	49,3
				06/12/18	28		53,0
000007097	2	ESTACA	09/11/18	07/12/18	28	270	45,0
				07/12/18	28		49,4
000007101	2	ESTACA	09/11/18	07/12/18	28	250	50,9
				07/12/18	28		51,5
000007102	2	ESTACA	09/11/18	07/12/18	28	280	47,7
				07/12/18	28		45,3
000007157	2	ESTACA	13/11/18	11/12/18	28	260	46,4
				11/12/18	28		48,8
000007158	2	ESTACA	13/11/18	11/12/18	28	270	48,1
				11/12/18	28		50,1
000007162	2	ESTACA	13/11/18	11/12/18	28	260	44,3
				11/12/18	28		48,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777

RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES

CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/05/2019