



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/11/2018 a 30/11/2018

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA  
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA  
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

**Contrato**

AC7722

**Certificado N°**

068966

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16042

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	250+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000007409	2	ESTACA	29/11/18	27/12/18 27/12/18	28 28	260	48,9 47,6
000007410	2	ESTACA	29/11/18	27/12/18 27/12/18	28 28	260	48,8 50,4
000007415	2	ESTACA	29/11/18	27/12/18 27/12/18	28 28	265	52,5 52,4
000007418	2	ESTACA	29/11/18	27/12/18 27/12/18	28 28	270	45,3 44,7
000007423	2	ESTACA	29/11/18	27/12/18 27/12/18	28 28	250	53,6 51,4
000007425	2	ESTACA	29/11/18	27/12/18 27/12/18	28 28	250	58,2 53,6
000007427	2	ESTACA	29/11/18	27/12/18 27/12/18	28 28	250	54,1 51,2
000007431	2	ESTACA	29/11/18	27/12/18 27/12/18	28 28	250	50,2 49,5
000007434	2	ESTACA	29/11/18	27/12/18 27/12/18	28 28	260	49,8 51,7
000007438	2	ESTACA	30/11/18	28/12/18 28/12/18	28 28	250	53,9 52,7
000007440	2	ESTACA	30/11/18	28/12/18 28/12/18	28 28	260	50,2 51,0
000007443	2	ESTACA	30/11/18	28/12/18 28/12/18	28 28	260	52,5 50,0
000007444	2	ESTACA	30/11/18	28/12/18 28/12/18	28 28	280	47,7 51,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777

RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES

CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/05/2019