



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/12/2018 a 08/01/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

069120

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16042

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	250+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000007587	2	ESTACA	07/12/18	04/01/19 04/01/19	28 28	250	58,9 55,9
000007591	2	ESTACA	07/12/18	04/01/19 04/01/19	28 28	260	58,1 56,0
000007597	2	ESTACA	07/12/18	04/01/19 04/01/19	28 28	260	61,7 63,4
000007599	2	ESTACA	07/12/18	04/01/19 04/01/19	28 28	260	60,0 60,8
000007960	2	ESTACA	04/01/19	01/02/19 01/02/19	28 28	270	51,1 51,8
000007962	2	ESTACA	04/01/19	01/02/19 01/02/19	28 28	255	46,8 47,1
000007966	2	ESTACA	04/01/19	01/02/19 01/02/19	28 28	260	46,4 45,9
000007977	2	ESTACA	07/01/19	04/02/19 04/02/19	28 28	280	50,5 49,8
000007978	2	ESTACA	07/01/19	04/02/19 04/02/19	28 28	250	55,4 52,2
000007986	2	ESTACA	07/01/19	04/02/19 04/02/19	28 28	260	46,6 48,1
000007991	2	ESTACA	07/01/19	04/02/19 04/02/19	28 28	270	52,0 50,5
000007994	2	ESTACA	07/01/19	04/02/19 04/02/19	28 28	255	51,3 55,2
000007995	2	ESTACA	07/01/19	04/02/19 04/02/19	28 28	270	43,9 45,7
000008000	2	ESTACA	07/01/19	04/02/19 04/02/19	28 28	260	52,8 55,6
000008005	2	ESTACA	08/01/19	05/02/19 05/02/19	28 28	260	55,0 53,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/05/2019