



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/05/2019 a 24/05/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

070869

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CP III/CPV | 100+/-20 | LAJE | Natural Areia Medi | Brita 0,1 | PL | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000010212 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 120 | 25,4 |
| 000010213 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 120 | 26,1 |
| 000010214 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 125 | 23,9 |
| 000010215 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 115 | 25,1 |
| 000010216 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 120 | 24,4 |
| 000010217 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 130 | 26,5 |
| 000010218 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 120 | 26,9 |
| 000010219 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 125 | 27,0 |
| 000010220 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 120 | 26,7 |
| 000010221 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 110 | 27,2 |
| 000010222 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 115 | 28,2 |
| 000010223 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 130 | 26,0 |
| 000010224 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 130 | 21,8 |
| 000010225 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 110 | 28,5 |
| 000010226 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 100 | 26,7 |
| 000010227 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 125 | 24,5 |
| 000010228 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 120 | 27,0 |
| 000010229 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 110 | 25,9 |
| 000010233 | 1 | LAJE | 24/05/19 | 28/05/19 | 4 | 120 | 25,4 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

17/06/2019