



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 07/06/2019 a 07/06/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

071051

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010467	2	LAJE	07/06/19	11/06/19 05/07/19	4 28	135	20,5 37,8
000010468	2	LAJE	07/06/19	11/06/19 05/07/19	4 28	120	23,5 42,7
000010469	2	LAJE	07/06/19	11/06/19 05/07/19	4 28	120	22,1 41,9
000010470	2	LAJE	07/06/19	11/06/19 05/07/19	4 28	110	22,6 46,6
000010471	2	LAJE	07/06/19	11/06/19 05/07/19	4 28	120	23,7 44,7
000010472	2	LAJE	07/06/19	11/06/19 05/07/19	4 28	140	21,7 37,1
000010473	2	LAJE	07/06/19	11/06/19 05/07/19	4 28	120	22,6 40,0
000010474	2	LAJE	07/06/19	11/06/19 05/07/19	4 28	110	25,7 44,3
000010476	2	LAJE	07/06/19	11/06/19 05/07/19	4 28	125	23,5 41,3
000010478	2	LAJE	07/06/19	11/06/19 05/07/19	4 28	110	24,0 43,2
000010479	2	LAJE	07/06/19	11/06/19 05/07/19	4 28	120	22,3 43,0
000010482	2	LAJE	07/06/19	11/06/19 05/07/19	4 28	120	21,6 43,4
000010483	2	LAJE	07/06/19	11/06/19 05/07/19	4 28	110	21,4 36,4
000010485	2	LAJE	07/06/19	11/06/19 05/07/19	4 28	120	21,9 44,4
000010486	2	LAJE	07/06/19	11/06/19 05/07/19	4 28	115	21,2 39,1
000010487	2	LAJE	07/06/19	11/06/19 05/07/19	4 28	120	23,1 46,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/07/2019