



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/08/2019 a 26/08/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

072148

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011713	2	LAJE	26/08/19	02/09/19 23/09/19	7 28	120	31,6 46,8
000011714	2	LAJE	26/08/19	02/09/19 23/09/19	7 28	115	33,0 46,5
000011716	2	LAJE	26/08/19	02/09/19 23/09/19	7 28	110	30,6 49,9
000011718	2	LAJE	26/08/19	02/09/19 23/09/19	7 28	130	32,3 48,2
000011719	2	LAJE	26/08/19	02/09/19 23/09/19	7 28	125	31,6 52,1
000011720	2	LAJE	26/08/19	02/09/19 23/09/19	7 28	120	33,2 49,5
000011721	2	LAJE	26/08/19	02/09/19 23/09/19	7 28	130	31,1 49,0
000011722	2	LAJE	26/08/19	02/09/19 23/09/19	7 28	130	27,8 45,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/10/2019