



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 31/10/2019 a 06/11/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA  
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA  
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

**Contrato**

AC7722

**Certificado N°**

073213

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16046

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006174	2	LAJE	31/10/19	12/11/19 28/11/19	12 28	130	38,3 41,6
000006176	2	LAJE	31/10/19	12/11/19 28/11/19	12 28	125	37,9 41,3
000006177	2	LAJE	31/10/19	12/11/19 28/11/19	12 28	120	43,8 46,6
000006178	2	LAJE	31/10/19	12/11/19 28/11/19	12 28	115	35,3 42,1
000006184	2	LAJE	01/11/19	12/11/19 29/11/19	11 28	120	37,0 36,8
000006201	1	LAJE	06/11/19	12/11/19	6	100	22,8
000006202	1	LAJE	06/11/19	12/11/19	6	130	23,9
000006203	1	LAJE	06/11/19	12/11/19	6	100	34,6
000006205	1	LAJE	06/11/19	12/11/19	6	115	33,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349  
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES  
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Eivaldo José Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

04/12/2019