



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 21/11/2019 a 21/11/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

073460

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006302	3	LAJE	21/11/19	28/11/19	7	120	35,4
				19/12/19	28		35,4
				19/12/19	28		41,5
000006303	2	LAJE	21/11/19	28/11/19	7	115	34,4
				19/12/19	28		39,6
000006304	2	LAJE	21/11/19	28/11/19	7	115	39,5
				19/12/19	28		44,7
000006305	2	LAJE	21/11/19	28/11/19	7	120	38,2
				19/12/19	28		44,6
000006306	2	LAJE	21/11/19	28/11/19	7	125	32,8
				19/12/19	28		41,8
000006307	2	LAJE	21/11/19	28/11/19	7	100	34,5
				19/12/19	28		41,5
000006308	2	LAJE	21/11/19	28/11/19	7	120	36,8
				19/12/19	28		43,2
000006309	2	LAJE	21/11/19	28/11/19	7	135	36,1
				19/12/19	28		49,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/01/2022