



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 03/08/2018 a 03/08/2018

Cliente: PEDRO PIANCA NETO
Obra: OBRA DO SR PEDRO PIANCA
Endereço: RUA AYLTON TOVAR, 120 // CEI: 51.243.1

Contrato

AC7741

Certificado N°

067180

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15756

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	120+/-20	FUNDACAO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005549	2	FUNDACAO	03/08/18	31/08/18	28	150	36,2
				31/08/18	28		39,3
000005550	2	FUNDACAO	03/08/18	31/08/18	28	140	45,5
				31/08/18	28		43,0
000005558	2	FUNDACAO	03/08/18	31/08/18	28	150	45,5
				31/08/18	28		41,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

16/01/2019