



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/08/2018 a 10/08/2018

Cliente: PDC EMPREENDIMENTOS IMOBI
Obra: 195 - ED. CELSO CALMON
Endereço: RUA CELSO CALMON, 300. // CEI 51.243.280

Contrato

AC7753

Certificado N°

066963

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15804

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005676	2	ESTACA	10/08/18	17/08/18 07/09/18	07 28	260	21,9 42,4
000005679	2	ESTACA	10/08/18	17/08/18 07/09/18	07 28	250	21,0 42,0
000005683	2	ESTACA	10/08/18	17/08/18 07/09/18	07 28	260	22,1 43,7
000005686	2	ESTACA	10/08/18	17/08/18 07/09/18	07 28	250	21,4 44,4
000005687	2	ESTACA	10/08/18	17/08/18 07/09/18	07 28	150	26,8 45,3
000005689	2	ESTACA	10/08/18	17/08/18 07/09/18	07 28	240	22,7 43,7
000005690	2	ESTACA	10/08/18	17/08/18 07/09/18	07 28	245	26,4 50,6
000005693	2	ESTACA	10/08/18	17/08/18 07/09/18	07 28	255	20,9 40,2
000005696	2	ESTACA	10/08/18	17/08/18 07/09/18	07 28	250	24,1 46,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/09/2018