



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 15/08/2018 a 16/08/2018

Cliente: PDC EMPREENDIMENTOS IMOBI
Obra: 195 - ED. CELSO CALMON
Endereço: RUA CELSO CALMON, 300. // CEI 51.243.280

Contrato

AC7753

Certificado N°

067056

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15804

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita 0	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005787	2	ESTACA	15/08/18	22/08/18 12/09/18	07 28	250	21,0 43,0
000005792	2	ESTACA	15/08/18	22/08/18 12/09/18	07 28	250	21,3 42,8
000005793	2	ESTACA	15/08/18	22/08/18 12/09/18	07 28	260	19,9 42,0
000005797	2	ESTACA	15/08/18	22/08/18 12/09/18	07 28	250	21,4 51,5
000005803	2	ESTACA	15/08/18	22/08/18 12/09/18	07 28	250	20,2 47,7
000005811	2	ESTACA	16/08/18	23/08/18 13/09/18	07 28	255	21,3 41,7
000005813	2	ESTACA	16/08/18	23/08/18 13/09/18	07 28	250	21,2 41,7
000005817	2	ESTACA	16/08/18	23/08/18 13/09/18	07 28	260	21,1 41,5
000005822	2	ESTACA	16/08/18	23/08/18 13/09/18	07 28	250	21,3 44,8
000005825	2	ESTACA	16/08/18	23/08/18 13/09/18	07 28	250	21,4 46,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/09/2018