



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 17/08/2018 a 20/08/2018

Cliente: PDC EMPREENDIMENTOS IMOBI
Obra: 195 - ED. CELSO CALMON
Endereço: RUA CELSO CALMON, 300. // CEI 51.243.280

Contrato

AC7753

Certificado N°

067080

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15804

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005833	1	ESTACA	17/08/18	24/08/18	07	250	20,4
000005836	1	ESTACA	17/08/18	24/08/18	07	230	22,1
000005840	1	ESTACA	17/08/18	24/08/18	07	250	24,0
000005843	1	ESTACA	17/08/18	24/08/18	07	250	22,6
000005862	1	ESTACA	20/08/18	27/08/18	07	255	31,1
000005865	1	ESTACA	20/08/18	27/08/18	07	250	24,8
000005872	1	ESTACA	20/08/18	27/08/18	07	250	21,9
000005875	1	ESTACA	20/08/18	27/08/18	07	260	20,6
000005878	1	ESTACA	20/08/18	27/08/18	07	250	24,2
000005884	1	ESTACA	20/08/18	27/08/18	07	260	22,3
000005891	1	ESTACA	20/08/18	27/08/18	07	240	20,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/09/2018