



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/08/2018 a 08/08/2018

Cliente: PDC EMPREENDIMENTOS IMOBI
Obra: 195 - ED. CELSO CALMON
Endereço: RUA CELSO CALMON, 300. // CEI 51.243.280

Contrato

AC7753

Certificado N°

067256

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15804

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005622	2	ESTACA	08/08/18	05/09/18	28	260	44,9
				05/09/18	28		44,9
000005623	2	ESTACA	08/08/18	05/09/18	28	260	42,3
				05/09/18	28		42,5
000005627	2	ESTACA	08/08/18	05/09/18	28	260	47,4
				05/09/18	28		45,3
000005628	2	ESTACA	08/08/18	05/09/18	28	250	42,5
				05/09/18	28		44,5
000005634	2	ESTACA	08/08/18	05/09/18	28	250	44,5
				05/09/18	28		47,1
000005636	2	ESTACA	08/08/18	05/09/18	28	260	41,9
				05/09/18	28		44,9
000005640	2	ESTACA	08/08/18	05/09/18	28	260	42,5
				05/09/18	28		40,5
000005641	2	ESTACA	08/08/18	05/09/18	28	260	39,2
				05/09/18	28		39,9
000005642	2	ESTACA	08/08/18	05/09/18	28	250	45,8
				05/09/18	28		42,3
000005643	2	ESTACA	08/08/18	05/09/18	28	270	41,3
				05/09/18	28		39,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

27/09/2018