



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/08/2018 a 14/08/2018

Cliente: PDC EMPREENDIMENTOS IMOBI
Obra: 195 - ED. CELSO CALMON
Endereço: RUA CELSO CALMON, 300. // CEI 51.243.280

Contrato

AC7753

Certificado N°

067393

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15804

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005756	2	ESTACA	14/08/18	21/08/18	07	250	19,0
				11/09/18	28		40,5
000005768	2	ESTACA	14/08/18	21/08/18	07	255	20,0
				11/09/18	28		41,5
000005772	2	ESTACA	14/08/18	21/08/18	07	240	20,0
				11/09/18	28		37,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/09/2018