



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/08/2018 a 22/08/2018

Cliente: PDC EMPREENDIMENTOS IMOBI  
Obra: 195 - ED. CELSO CALMON  
Endereço: RUA CELSO CALMON, 300. // CEI 51.243.280

**Contrato**

AC7753

**Certificado N°**

067417

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15804

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005901	2	ESTACA	21/08/18	28/08/18 18/09/18	07 28	255	20,4 44,9
000005906	2	ESTACA	21/08/18	28/08/18 18/09/18	07 28	245	19,5 40,6
000005908	2	ESTACA	21/08/18	28/08/18 18/09/18	07 28	250	17,6 41,2
000005911	2	ESTACA	21/08/18	28/08/18 18/09/18	07 28	250	17,5 41,5
000005915	2	ESTACA	21/08/18	28/08/18 18/09/18	07 28	240	20,2 44,5
000005917	2	ESTACA	21/08/18	28/08/18 18/09/18	07 28	240	18,6 44,6
000005920	2	ESTACA	21/08/18	28/08/18 18/09/18	07 28	255	18,8 40,1
000005937	2	ESTACA	22/08/18	29/08/18 19/09/18	07 28	250	18,8 40,9
000005939	2	ESTACA	22/08/18	29/08/18 19/09/18	07 28	260	16,7 36,6
000005944	2	ESTACA	22/08/18	29/08/18 19/09/18	07 28	260	15,4 35,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

26/09/2018