



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/12/2018 a 10/12/2018

Cliente: TRENTO EMPREENDIMENTOS LT  
Obra: ED. PRIORY  
Endereço: RUA CARLOS LINDEMBERG, 140 QUADRA 14 LOT

**Contrato**

AC7771

**Certificado N°**

069105

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16008

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CPIII - 40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita 0	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000007490	2	ESTACA	04/12/18	01/01/19 01/01/19	28 28	260	32,1 31,5
000007497	2	ESTACA	04/12/18	01/01/19 01/01/19	28 28	240	40,2 39,2
000007516	2	ESTACA	04/12/18	01/01/19 01/01/19	28 28	260	40,7 39,2
000007522	2	ESTACA	04/12/18	01/01/19 01/01/19	28 28	260	37,2 35,8
000007527	2	ESTACA	05/12/18	02/01/19 02/01/19	28 28	240	41,1 41,8
000007530	2	ESTACA	05/12/18	02/01/19 02/01/19	28 28	245	34,2 36,0
000007534	2	ESTACA	05/12/18	02/01/19 02/01/19	28 28	250	34,3 34,7
000007543	2	ESTACA	05/12/18	02/01/19 02/01/19	28 28	250	36,6 36,9
000007550	2	ESTACA	05/12/18	02/01/19 02/01/19	28 28	260	35,7 35,8
000007615	2	ESTACA	10/12/18	07/01/19 07/01/19	28 28	240	39,7 38,7
000007618	2	ESTACA	10/12/18	07/01/19 07/01/19	28 28	250	36,3 35,6
000007629	2	ESTACA	10/12/18	07/01/19 07/01/19	28 28	250	36,6 36,4
000007631	2	ESTACA	10/12/18	07/01/19 07/01/19	28 28	240	36,9 41,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

26/10/2019