



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/05/2019 a 30/05/2019

Cliente: TRENTO EMPREENDIMENTOS LT  
Obra: ED. PRIORY  
Endereço: RUA CARLOS LINDEMBERG, 140 QUADRA 14 LOT

**Contrato**

AC7771

**Certificado N°**

070945

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16288

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010325	2	LAJE	30/05/19	04/06/19 27/06/19	5 28	130	32,9 55,1
000010326	2	LAJE	30/05/19	04/06/19 27/06/19	5 28	125	35,3 51,3
000010332	2	LAJE	30/05/19	04/06/19 27/06/19	5 28	130	27,6 54,2
000010335	1	LAJE	30/05/19	04/06/19	5	0	29,3
000010338	2	LAJE	30/05/19	04/06/19 27/06/19	5 28	140	25,9 50,4
000010339	2	LAJE	30/05/19	04/06/19 27/06/19	5 28	120	26,5 51,7
000010343	2	LAJE	30/05/19	04/06/19 27/06/19	5 28	140	26,7 44,2
000010347	2	LAJE	30/05/19	04/06/19 27/06/19	5 28	135	24,4 49,4
000010354	2	LAJE	30/05/19	04/06/19 27/06/19	5 28	125	29,1 51,6
000010356	2	LAJE	30/05/19	04/06/19 27/06/19	5 28	120	29,4 49,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

16/10/2019