



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período: 17/06/2019 a 17/06/2019**

Cliente: TRENTO EMPREENDIMENTOS LT  
Obra: ED. PRIORY  
Endereço: RUA CARLOS LINDEMBERG, 140 QUADRA 14 LOT

**Contrato**

AC7771

**Certificado N°**

071141

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16288

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010626	5	LAJE	17/06/19	24/06/19	7	130	28,3
				24/06/19	7		33,4
				24/06/19	7		32,2
				15/07/19	28		46,7
				15/07/19	28		48,5
000010627	5	LAJE	17/06/19	24/06/19	7	130	29,0
				24/06/19	7		31,0
				24/06/19	7		30,5
				15/07/19	28		51,6
				15/07/19	28		44,3
000010633	5	LAJE	17/06/19	24/06/19	7	145	29,8
				24/06/19	7		30,8
				24/06/19	7		30,5
				15/07/19	28		48,6
				15/07/19	28		47,2
000010634	5	LAJE	17/06/19	24/06/19	7	150	28,9
				24/06/19	7		28,6
				24/06/19	7		30,3
				15/07/19	28		53,6
				15/07/19	28		44,9
000010638	5	LAJE	17/06/19	24/06/19	7	120	27,3
				24/06/19	7		27,1
				24/06/19	7		28,8
				15/07/19	28		50,5
				15/07/19	28		44,5
000010639	5	LAJE	17/06/19	24/06/19	7	130	27,6
				24/06/19	7		30,2
				24/06/19	7		27,8
				15/07/19	28		48,6
				15/07/19	28		44,3
000010641	5	LAJE	17/06/19	24/06/19	7	150	25,4
				24/06/19	7		30,9
				24/06/19	7		31,0
				15/07/19	28		53,4
				15/07/19	28		49,2
000010642	5	LAJE	17/06/19	24/06/19	7	120	28,9
				24/06/19	7		28,4
				24/06/19	7		28,6
				15/07/19	28		50,7
				15/07/19	28		45,4
000010644	5	LAJE	17/06/19	24/06/19	7	130	26,5
				24/06/19	7		30,4
				24/06/19	7		31,4
				15/07/19	28		49,8
				15/07/19	28		50,3
000010645	5	LAJE	17/06/19	24/06/19	7.	150	26,1
				24/06/19	7		29,4
				24/06/19	7		29,8
				15/07/19	28		50,3
				15/07/19	28		46,2
000010647	5	LAJE	17/06/19	24/06/19	7	140	26,2
				24/06/19	7		33,0
				24/06/19	7		33,6

				15/07/19	28		50,2
				15/07/19	28		49,9
000010648	5	LAJE	17/06/19	24/06/19	7	130	24,6
				24/06/19	7		28,9
				24/06/19	7		27,9
				15/07/19	28		47,8
				15/07/19	28		45,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

<b>Data</b>
17/11/2019