



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 01/11/2018 a 01/11/2018

Cliente: FLAVIO ERICO AURICH
Obra: PISO
Endereço: RUA MARIA AMALIA

Contrato

076531

Certificado N°

068431

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15768

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII-40 RS | 120+/-20 | PISO | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia | 0,1 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000018495 | 2 | PISO | 01/11/18 | 29/11/18 | 28 | 130 | 39,2 |
| | | | | 29/11/18 | 28 | | 42,1 |
| 000018498 | 2 | PISO | 01/11/18 | 29/11/18 | 28 | 150 | 42,4 |
| | | | | 29/11/18 | 28 | | 37,8 |
| 000018499 | 2 | PISO | 01/11/18 | 29/11/18 | 28 | 140 | 40,3 |
| | | | | 29/11/18 | 28 | | 37,4 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico

CREA - 34763 - D

Data

01/08/2019