



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/09/2019 a 06/09/2019

Cliente: ILHA DE SANTORINI RESIDEN
Obra: ILHA DE SNTORINI
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO 17B ESQ. COM R

Contrato

077310

Certificado N°

072654

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16078

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022651	2	BLOCO	06/09/19	04/10/19	28	110	46,0
				04/10/19	28		52,1
000022652	2	BLOCO	06/09/19	04/10/19	28	130	48,7
				04/10/19	28		47,2
000022653	2	BLOCO	06/09/19	04/10/19	28	100	48,2
				04/10/19	28		49,2
000022655	2	BLOCO	06/09/19	04/10/19	28	120	51,0
				04/10/19	28		53,4
000022656	2	BLOCO	06/09/19	04/10/19	28	110	50,1
				04/10/19	28		54,3
000022657	2	BLOCO	06/09/19	04/10/19	28	115	52,4
				04/10/19	28		53,7
000022659	2	BLOCO	06/09/19	04/10/19	28	120	45,6
				04/10/19	28		45,8
000022660	2	BLOCO	06/09/19	04/10/19	28	125	43,6
				04/10/19	28		43,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

14/10/2019