



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 12/02/2020 a 12/02/2020

Cliente: ILHA DE SANTORINI RESIDEN  
Obra: ILHA DE SANTORINI  
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO 17B ESQ. COM R

**Contrato**

077310

**Certificado N°**

074366

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16082

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE TIPO 02	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024185	2	LAJE TIPO 02	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	120	26,8 36,9
000024186	2	LAJE TIPO 02	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	100	30,2 40,1
000024187	2	LAJE TIPO 02	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	100	28,9 38,5
000024190	2	LAJE TIPO 02	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	130	26,1 40,1
000024191	2	LAJE TIPO 02	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	130	29,3 36,5
000024192	2	LAJE TIPO 02	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	120	26,1 38,4
000024193	2	LAJE TIPO 02	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	120	27,7 38,8
000024194	2	LAJE TIPO 02	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	120	25,0 41,0
000024195	2	LAJE TIPO 02	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	125	28,1 39,8
000024196	2	LAJE TIPO 02	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	130	26,1 42,1
000024202	2	LAJE TIPO 02	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	120	27,1 40,0
000024203	2	LAJE TIPO 02	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	130	27,0 37,4
000024205	2	LAJE	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	130	23,9 36,3
000024208	2	LAJE	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	125	26,3 38,7
000024209	2	LAJE	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	120	23,9 36,4
000024210	2	LAJE	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	120	26,5 37,6
000024211	2	LAJE	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	130	29,0 42,4
000024212	2	LAJE	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	125	24,3 35,0
000024214	2	LAJE TIPO 02	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	130	23,0 35,1
000024215	2	ESCADAS	12/02/20	18/02/20 11/03/20	6 28	100	25,7 37,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
12/05/2020