



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 11/03/2020 a 11/03/2020

Cliente: ILHA DE SAN PIETRO RESIDE
Obra: ILHA DE SAN PIETRO
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO ESQ. COM RUA I

Contrato

077319

Certificado N°

075151

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16547

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	100+/-20	SAPATAS	Natural	Brita	PL	
				Areia Fina	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024514	2	SAPATAS	11/03/20	08/04/20	28	80	43,9
				08/04/20	28		50,0
000024521	2	SAPATAS	11/03/20	08/04/20	28	110	48,4
				08/04/20	28		45,3
000024525	2	BLOCO FUNDACAO	11/03/20	08/04/20	28	100	37,8
				08/04/20	28		42,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/06/2020