



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/08/2019 a 23/08/2019

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI  
Obra: EMP.IMOB.VILLAGE PARK SPE LTDA  
Endereço: RUA IBITIRAMA S/N LOTE 18 E 19 QD32

**Contrato**

078686

**Certificado N°**

072082

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15965

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE DA GARAGEM.	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022484	2	LAJE DA GARAGEM.	23/08/19	30/08/19 20/09/19	7 28	120	24,3 41,3
000022485	2	LAJE DA GARAGEM	23/08/19	30/08/19 20/09/19	7 28	130	24,6 41,2
000022486	2	LAJE DA GARAGEM	23/08/19	30/08/19 20/09/19	7 28	100	25,0 41,8
000022487	2	LAJE DA GARAGEM	23/08/19	30/08/19 20/09/19	7 28	110	26,8 40,9
000022491	2	LAJE DA GARAGEM	23/08/19	30/08/19 20/09/19	7 28	125	24,5 40,1
000022492	2	LAJE DA GARAGEM	23/08/19	30/08/19 20/09/19	7 28	120	25,9 39,2
000022495	2	LAJE DA GARAGEM	23/08/19	30/08/19 20/09/19	7 28	130	24,1 40,8
000022496	2	LAJE DA GARAGEM	23/08/19	30/08/19 20/09/19	7 28	120	25,6 37,8
000022497	1	LAJE DA GARAGEM	23/08/19	30/08/19	7	120	22,5
000022501	1	LAJE DA GARAGEM	23/08/19	30/08/19	7	125	23,7
000022502	2	LAJE DA GARAGEM	23/08/19	30/08/19 20/09/19	7 28	130	24,7 39,9
000022507	2	LAJE DA GARAGEM	23/08/19	30/08/19 20/09/19	7 28	130	23,6 42,0
000022508	2	LAJE DA GARAGEM	23/08/19	30/08/19 20/09/19	7 28	120	25,6 42,8
000022510	2	LAJE DA GARAGEM	23/08/19	30/08/19 20/09/19	7 28	110	24,0 41,7
000022512	2	LAJE DA GARAGEM	23/08/19	30/08/19 20/09/19	7 28	140	22,7 41,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

04/03/2020