



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 25/11/2019 a 25/11/2019

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI  
Obra: EMP.IMOB.VILLAGE PARK SPE LTDA  
Endereço: RUA IBITIRAMA S/N LOTE 18 E 19 QD32

**Contrato**

078686

**Certificado N°**

073488

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15965

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PILARES E LAJE .	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023490	1	PILARES E LAJE .	25/11/19	02/12/19	7	130	23,7
000023491	1	PILARES E LAJE.	25/11/19	02/12/19	7	110	25,0
000023492	1	PILARES E LAJE	25/11/19	02/12/19	7	125	25,1
000023494	1	PILARES E LAJE .	25/11/19	02/12/19	7	120	27,9
000023496	1	PILARES E LAJE.	25/11/19	02/12/19	7	125	24,1
000023497	1	PILARES E LAJE.;	25/11/19	02/12/19	7	130	23,6
000023498	1	PILARES E LAJE	25/11/19	02/12/19	7	140	22,4
000023499	1	PILARES E LAJE.	25/11/19	02/12/19	7	120	22,2
000023501	1	PILARES E LAJE.	25/11/19	02/12/19	7	120	21,7
000023502	1	PILARES E LAJE.	25/11/19	02/12/19	7	130	20,0
000023503	1	PILARES E LAJE	25/11/19	02/12/19	7	120	18,6
000023504	1	PILARES E LAJE	25/11/19	02/12/19	7	130	24,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

02/12/2019