



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 14/02/2020 a 14/02/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI  
Obra: EAST VILLAGE  
Endereço: RUA EUGENILIO RAMOS, 751 LOTE 2 E 3 QUAD

**Contrato**

AC7874

**Certificado N°**

074418

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15965

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000014083	1	LAJE	14/02/20	20/02/20	6	120	24,2
000014084	1	LAJE	14/02/20	20/02/20	6	110	26,2
000014085	1	LAJE	14/02/20	20/02/20	6	110	25,4
000014087	1	LAJE	14/02/20	20/02/20	6	115	20,2
000014088	1	LAJE	14/02/20	20/02/20	6	130	23,0
000014089	1	LAJE	14/02/20	20/02/20	6	140	26,9
000014092	1	LAJE	14/02/20	20/02/20	6	130	26,8
000014096	1	LAJE	14/02/20	20/02/20	6	140	27,5
000014106	1	LAJE	14/02/20	20/02/20	6	120	20,0
000014108	1	LAJE	14/02/20	20/02/20	6	130	25,3
000014109	1	LAJE	14/02/20	20/02/20	6	120	24,2
000014117	1	LAJE	14/02/20	20/02/20	6	120	25,9
000014122	1	LAJE	14/02/20	20/02/20	6	120	17,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

04/03/2020