



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/04/2020 a 30/04/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI  
Obra: EAST VILLAGE  
Endereço: RUA EUGENILIO RAMOS, 751 LOTE 2 E 3 QUAD

**Contrato**

AC7874

**Certificado N°**

075444

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15965

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000014864	1	LAJE	30/04/20	05/05/20	5	100	17,8
000014865	1	LAJE	30/04/20	06/05/20	6	110	20,5
000014867	1	LAJE	30/04/20	07/05/20	7	120	20,6
000014868	1	LAJE	30/04/20	06/05/20	6	150	18,6
000014869	1	LAJE	30/04/20	06/05/20	6	150	18,4
000014870	1	LAJE	30/04/20	07/05/20	7	130	20,7
000014871	1	LAJE	30/04/20	07/05/20	7	120	19,9
000014872	1	LAJE	30/04/20	07/05/20	7	115	19,8
000014873	1	LAJE	30/04/20	07/05/20	7	100	22,6
000014874	1	LAJE	30/04/20	07/05/20	7	120	20,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

27/05/2020