



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/06/2020 a 26/06/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI  
Obra: EAST VILLAGE  
Endereço: RUA EUGENILIO RAMOS, 751 LOTE 2 E 3 QUAD

**Contrato**

AC7874

**Certificado N°**

076163

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15965

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015658	2	LAJE	26/06/20	03/07/20 24/07/20	7 28	125	23,9 39,9
000015659	2	LAJE	26/06/20	03/07/20 24/07/20	7 28	130	24,4 38,5
000015660	2	LAJE	26/06/20	03/07/20 24/07/20	7 28	120	24,5 39,4
000015661	2	LAJE	26/06/20	03/07/20 24/07/20	7 28	120	25,1 41,7
000015662	2	LAJE	26/06/20	03/07/20 24/07/20	7 28	110	25,5 40,3
000015663	2	LAJE	26/06/20	03/07/20 24/07/20	7 28	120	25,7 35,4
000015664	2	LAJE	26/06/20	03/07/20 24/07/20	7 28	140	23,5 40,8
000015665	2	LAJE	26/06/20	03/07/20 24/07/20	7 28	130	22,1 37,4
000015666	2	LAJE	26/06/20	03/07/20 24/07/20	7 28	120	23,9 39,9
000015667	2	LAJE	26/06/20	03/07/20 24/07/20	7 28	125	21,5 37,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo José Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/03/2021