



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/06/2020 a 23/06/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI  
Obra: EAST VILLAGE  
Endereço: RUA EUGENILIO RAMOS, 751 LOTE 2 E 3 QUAD

**Contrato**

AC7874

**Certificado N°**

076564

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15965

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO SUBSOLO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015565	2	PISO SUBSOLO	23/06/20	21/07/20 21/07/20	28 28	120	40,1 38,5
000015567	2	PISO SUBSOLO	23/06/20	21/07/20 21/07/20	28 28	120	39,2 39,3
000015568	2	PISO SUBSOLO	23/06/20	21/07/20 21/07/20	28 28	130	42,3 40,0
000015569	2	PISO SUBSOLO	23/06/20	21/07/20 21/07/20	28 28	130	43,0 42,8
000015570	2	PISO SUBSOLO	23/06/20	21/07/20 21/07/20	28 28	115	41,1 36,7
000015571	2	PISO SUBSOLO	23/06/20	21/07/20 21/07/20	28 28	110	40,2 38,1
000015572	2	PISOP SUBSOLO	23/06/20	21/07/20 21/07/20	28 28	130	34,6 38,2
000015573	2	PISO SUBSOLO	23/06/20	21/07/20 21/07/20	28 28	120	37,1 36,9
000015574	2	PISO SUBSOLO	23/06/20	21/07/20 21/07/20	28 28	120	37,3 38,0
000015575	2	PISO SUBSOLO	23/06/20	21/07/20 21/07/20	28 28	110	40,6 40,4
000015576	2	PISO SUBSOLO	23/06/20	21/07/20 21/07/20	28 28	120	40,4 40,4
000015577	2	PISO SUBSOLO	23/06/20	21/07/20 21/07/20	28 28	130	35,1 38,4
000015581	2	PISO SUBSOLO	23/06/20	21/07/20 21/07/20	28 28	125	41,8 40,7
000015582	2	PISO SUBSOLO	23/06/20	21/07/20 21/07/20	28 28	140	33,2 35,6
000015583	2	PISO SUBSOLO	23/06/20	21/07/20 21/07/20	28 28	125	39,6 37,6
000015585	2	PISO SUBSOLO	23/06/20	21/07/20 21/07/20	28 28	130	38,7 40,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

03/03/2021