



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 24/06/2022 a 24/06/2022

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI
Obra: ED NORTH VILLAGE
Endereço: RUA CARIJOS, 580

Contrato

AC8373

Certificado N°

088476

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17111

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	140+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026821	2	LAJE	24/06/22	29/06/22 22/07/22	05 28	140	24,7 42,2
000026824	2	LAJE	24/06/22	29/06/22 22/07/22	05 28	180	26,3 44,9
000026826	2	LAJE	24/06/22	29/06/22 22/07/22	05 28	160	26,2 47,0
000026827	2	LAJE	24/06/22	29/06/22 22/07/22	05 28	160	25,4 47,4
000026829	2	LAJE	24/06/22	29/06/22 22/07/22	05 28	160	24,5 42,3
000026831	2	LAJE	24/06/22	29/06/22 22/07/22	05 28	160	24,6 43,0
000026834	2	LAJE	24/06/22	29/06/22 22/07/22	05 28	160	23,1 36,2
000026835	2	LAJE	24/06/22	29/06/22 22/07/22	05 28	160	22,5 43,9
000026837	2	LAJE	24/06/22	29/06/22 22/07/22	05 28	160	24,4 47,3
000026838	2	LAJE	24/06/22	29/06/22 22/07/22	05 28	150	25,1 45,8
000026839	2	LAJE	24/06/22	29/06/22 22/07/22	05 28	160	22,9 43,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

05/09/2022