



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/10/2019 a 02/10/2019

Cliente: ES CONDOMINIO RESIDENCIAL  
Obra: OBRA: ES CONDOMINIO RESIDENCIALMARIETA  
AUGUSTA SPE  
Endereço: RUA AROLDO SECCHIN Nº 1123 LOTE 14 E 15

**Contrato**

080057

**Certificado Nº**

072656

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010861	2	LAJE	02/10/19	05/10/19	3	140	22,8
				07/10/19	5		30,9
000010862	2	LAJE	02/10/19	05/10/19	3	140	23,1
				07/10/19	5		30,6
000010863	2	LAJE	02/10/19	05/10/19	3	140	18,1
				07/10/19	5		27,3
000010864	2	LAJE	02/10/19	05/10/19	3	140	17,9
				07/10/19	5		27,8
000010865	2	LAJE	02/10/19	05/10/19	3	140	24,2
				07/10/19	5		31,7
000010866	2	LAJE	02/10/19	05/10/19	3	140	22,1
				07/10/19	5		31,8
000010867	2	LAJE	02/10/19	05/10/19	3	120	23,8
				07/10/19	5		33,3
000010868	2	LAJE	02/10/19	05/10/19	3	120	22,7
				07/10/19	5		32,2
000010869	2	LAJE	02/10/19	05/10/19	3	120	24,9
				07/10/19	5		34,2
000010870	2	LAJE	02/10/19	05/10/19	3	130	20,8
				07/10/19	5		31,2
000010871	2	LAJE	02/10/19	05/10/19	3	130	22,9
				07/10/19	5		30,7
000010872	2	LAJE	02/10/19	05/10/19	3	135	23,0
				07/10/19	5		31,6
000010873	2	LAJE	02/10/19	05/10/19	3	125	22,7
				07/10/19	5		34,0
000010877	2	LAJE	02/10/19	05/10/19	3	140	16,8
				07/10/19	5		23,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705  
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES  
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo José Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

22/10/2019