



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/01/2020 a 17/01/2020

Cliente: CONDOMINIO ILHA TORIBA I
Obra: TORIBA I- CASAS E LAZER CASA- BUZIOS/RJ
Endereço: ESTRADA JOSE BENTO RIBEIRO DANTAS, KM 9

Contrato

081066

Certificado N°

054150

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10565

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	160+/-30	ESTRUTURAS	Natural	Brita	PN	PR
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010705	3	ESTRUTURAS	09/01/20	16/01/20	07	160	24,3
				06/02/20	28		37,1
				06/02/20	28		37,7
000010707	3	ESTRUTURAS	09/01/20	06/02/20	28	170	36,2
				06/02/20	28		35,6
				16/01/20	07		23,2
000010738	3	ESTRUTURAS	17/01/20	14/02/20	28	180	37,0
				14/02/20	28		35,4
				24/01/20	07		27,9
000010740	3	ESTRUTURAS	17/01/20	14/02/20	28	160	37,3
				14/02/20	28		35,6
				24/01/20	07		28,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933

ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ

CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp.Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

23/03/2020