



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/07/2020 a 20/07/2020

Cliente: SHA MARINE EMPREENDIMENTO
Obra: EDF. SHA MARINE
Endereço: RUA CARLOS DELGADO GUERRA PINTO, 1.068

Contrato

AC7947

Certificado N°

076529

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16732

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII+CPV	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015991	2	LAJE	20/07/20	25/07/20 17/08/20	05 28	110	26,4 40,2
000015992	2	LAJE	20/07/20	25/07/20 17/08/20	05 28	120	25,0 36,8
000015993	2	LAJE	20/07/20	25/07/20 17/08/20	05 28	130	22,6 36,8
000015996	2	LAJE	20/07/20	25/07/20 17/08/20	05 28	120	25,4 38,0
000015997	2	LAJE	20/07/20	25/07/20 17/08/20	05 28	110	26,0 38,8
000016000	2	LAJE	20/07/20	25/07/20 17/08/20	05 28	120	25,9 36,9
000016001	2	LAJE	20/07/20	25/07/20 17/08/20	05 28	135	22,9 35,0
000016003	2	LAJE	20/07/20	25/07/20 17/08/20	05 28	120	23,5 36,7
000016004	2	LAJE	20/07/20	25/07/20 17/08/20	05 28	100	25,9 37,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

22/09/2020